

Москва,
3-я ул. Ямского Поля,
дом 2, корпус 26, офис 215
Тел: 8 (495) 649-84-09
mail@izotherma.ru

Санкт-Петербург,
Кондратьевский проспект,
дом 15, к.2 Лит. 3, офис 202
Тел: 8 (812) 448-99-71
spb@izotherma.ru

Самара,
ул. 22 Партсъезда,
дом 8
Тел: 8 (846) 979-68-23
samara@izotherma.ru

ROCKWOOL®

Негорючая изоляция ROCKWOOL производится на основе горных пород базальтовой группы



ВАЙРЕД МАТ 80/105

WIRED MAT 80/105

ROCKWOOL ВАЙРЕД МАТ® 50 (Россия)

Надежная изоляция высокотемпературного оборудования и трубопроводов, огнезащита воздуховодов

Описание продукта

Маты представляют собой рулонированные изделия из волокон каменной ваты, скрепленных между собой отвержденным синтетическим связующим. Маты выпускаются с односторонним покрытием сеткой из гальванизированной стальной проволоки.

Маты Вайред Мат 50 применяются в качестве тепловой изоляции трубопроводов, газоходов, дымовых труб, промышленного и энергетического оборудования



Маты поставляются свернутыми в рулон и упаковываются в полиэтиленовую термоусадочную пленку

Свойства:

- Маты относятся к негорючим материалам и имеют класс пожарной опасности КМ0
- Изделия Rockwool изготавливаются из гидрофобизированной каменной ваты, волокна которой не впитывают влагу и не теряют своих механических свойств при ее присутствии
- Волокна каменной ваты Rockwool химически инертны по отношению к маслам, растворителям, щелочам
- Изделия из каменной ваты Rockwool способны сохранять высокие эксплуатационные характеристики на протяжении более чем 50 лет службы

Технические характеристики

Параметр	Значение
Плотность, кг/м³	50
Теплопроводность, Вт/м*К, не более	
λ10	0,034
λ25	0,036
λ125	0,055
λ300	0,113
Температура применения, °С	-180...+650
Класс пожарной опасности	КМ0
Коэффициент монтажного уплотнения	1,2

ROCKWOOL ВАЙРЕД МАТ® 80/105 (Россия)

Надежная изоляция высокотемпературного оборудования и трубопроводов, огнезащита воздуховодов

Описание продукта

ROCKWOOL ВАЙРЕД МАТ 80 - производится из каменной ваты на основе базальтовых пород. Одна сторона мата покрыта сеткой с ячейками 25 мм из гальванизированной или нержавеющей проволоки. Кроме того, мат прошивается гальванизированной или нержавеющей проволокой. Изделие также может выпускаться с односторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Применение

ROCKWOOL ВАЙРЕД МАТ 80 используется для изоляции высокотемпературного оборудования и трубопроводов, огнезащиты воздуховодов

Плотность, кг/м³	ВАЙРЕД МАТ 80® – 80 ВАЙРЕД МАТ 105® – 105
Теплопроводность, Вт/мК	ВАЙРЕД МАТ 80® λ ₂₅ = 0,035, λ ₁₂₅ = 0,047, λ ₃₀₀ = 0,086 ВАЙРЕД МАТ 105® λ ₂₅ = 0,035, λ ₁₂₅ = 0,046, λ ₃₀₀ = 0,079
Температура применения, °С	до +750
Группа горючести	НГ (негорючий)



ПРАЙС ЛИСТ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННУЮ ПРОДУКЦИЮ
ROCKWOOL Russia - ООО "РОКВУЛ"
Техническая изоляция
WIRED MAT

Сроки поставки технической изоляции напрямую зависят от категорий товара. Сроки поставки можно уточнить у менеджеров компании.